





SCHEDA PRODOTTO PORTE FILO-MURO MYA

Il prodotto è costituito dalle seguenti famiglie di elementi:

<p>ANTA Spessore 44 mm</p> 	<p>struttura perimetrale in abete finger joint con rinforzi in prossimità delle cerniere</p> <p>interno "nido d'ape" in cartone alveolare microforato</p> <p>pannelli di tamponamento in MDF di media densità circa 800 kg al m³, spessore 4 mm a basso contenuto di formaldeide, classe E1, conforme alla norma UNI EN 120:1995. d.m. del 10/10/2008.</p> <p>nobilizzazione su ambo le parti con carta micro laminato bianco</p> <p>bordatura integrale con bordo bianco termoformabile</p> <p>guarnizione di battuta in epdm</p>
<p>TELAIO Dimensioni esterne 38x44</p> 	<p>profili in lega di alluminio 6060 Anticorodal di spessore compreso tra 2 e 3 mm</p> <p>zanche di fissaggio in acciaio zincato da 30/10</p> <p>rete in fibra di vetro con trattamento antialcalino certificata secondo le normative 9311/1-2-3-4-5</p> <p>cerniere registrabili su tre assi con struttura in zama e movimentazione in PVC rigido</p> <p>serratura e contropiastra metallica ad azionamento magnetico</p>
<p>VITERIA</p>	<p>viti in acciaio "A193 grado B8" in vari passi e diametri</p>
<p>ELEMENTI a PERDERE</p>	<p>imballo in cartone ondulato di tipo microtriplo</p> <p>profili distanziatori realizzati con elementi in OSB da 15 mm ad incollaggio fenolico</p> <p>cover, in nylon 6 colorato, di copertura delle fresate per l' alloggiamento della ferramenta sul telaio</p>
<p>NOTE TECNICHE</p>	<p>per evitare fenomeni di imbarcamento dell'anta è necessario dare stesse mani e quantità di vernice su ambo i lati con intervallo di tempo inferiori a 6 ore</p> <p>se non subito utilizzata insieme al telaio riavvolgere l'anta nel cartone e stoccarla in luogo riparato ed asciutto</p>

SERRATURE

DS patent



SCY cilindro yale



SLO libero/occupato



SRL a rullo



ROYAL PAT S.r.l. unipersonale

Via Campiglione, 20 - 63023 FERMO (AP) Partita IVA IT 01257780443
Tel. 0734 628303 ra. Fax 0734 628201 www.royalpat.it Info@royalpat.it



TOLLERANZE DIMENSIONALI del PRODOTTO		
Spessore	Massimo ingombro	Imbarcamento
+/- 0,5 mm	+/- 1 mm	2 mm per metro lineare

TIPOLOGIE DI VERNICI UTILIZZABILI	Smalti e pitture murali per interni	Vernici per legno all'acqua ed a solvente	Vernici epossidiche
ANTA: si consiglia levigatura con carta vetrata a grana fine	SI (non necessita di primer)	SI (non necessita di primer)	NO
TELAIO	SI (non necessita di primer)	SI (previa trattamento di fosfocromatazione)	



ROYAL PAT S.r.l. unipersonale

Via Campiglione, 20 - 63023 **FERMO** (AP) Partita IVA IT 01257780443
Tel. 0734 628303 ra. Fax 0734 628201 www.royalpat.it Info@royalpat.it